

BESCHRIJVING

VK Tack 2040 is een hoogwaardige, professionele en universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm. Na het uitharden door luchtvochtigheid ontstaat een duurzaam elastisch blijvend rubber.

TOEPASSINGEN

Speciaal voor het universeel afdichten, lijmen en monteren van praktisch alle bouwmaterialen en bouwelementen op praktisch alle ondergronden.

Universele voegenkit voor aansluitingen tussen vele bouwelementen in vloer-, dak-, wand-, muur- en gevelconstructies. Multifunctionele montage/constructielijm voor verlijming en montage van vele bouwmaterialen in bouw en industrie. Uitermate geschikt voor afdichting van aansluitvoegen in sanitaire- en natte cellen, zoals badkamers en keukens. Uitstekend als beglazingskit voor topafdeling in veiligheidsglas.

Ideaal voor afdichting, verlijming en montage van metaaldelen in de carrosserie-, container- en luchtkanalenbouw. Bijzonder geschikt voor verlijming van lateislabben en EPDM-folies in dak-, gevel- en vijverconstructies. Uitzonderlijk toepasbaar als spiegellijm en voor het verlijmen en monteren van gevel- en decoratiepanelen. Perfect overschilderbaar afdichtings- en vulmateriaal voor aansluitvoegen, naden, kieren, gaten en scheuren. Reparatie lijmkit voor renovatie-, montage-, installatie- en herstel - werkzaamheden in bouw en transportsector.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C. Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten. VK Tack 2040 hecht perfect op de meeste ondergronden zonder primer. Sterk poreuze (zuigende/open) ondergronden voorbehandelen. Wij adviseren vooraf een hechtingstest uit te voeren.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE UITGEHARDE LIJM

Eigenschap	Eenheid	Norm	Waarde
Basis	-	-	MSP
Standvermogen	mm	ISO7390	<2
Dichtheid	g/ml	-	1,48
Huidvormingstijd	min	23°/C55%RV	10
Doorharding na 24 uur	mm	23°/C55%RV	2-3
Krimp	-	-	nihil
Toelaatbare vervorming	%	-	25
Temperatuursbestendigheid na volledige uitharding	°C	-	-40/+100

Mechanische eigenschappen bij 2mm film	Eenheid	Norm	Waarde
Shore-A hardheid		DIN53505	60
Modulus 100%	MPa	DIN53504	1,60
Treksterkte	MPa	DIN53504	2,70
Rek bij breuk	%	DIN53504	300

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan bij een opslagtemperatuur van +5°C tot +25°C, tot en met 12 maanden na productiedatum houdbaar. Vorstbestendig tot -15°C tijdens transport.

OVERSCHILDERSBAARHEID

VK Tack 2040 is uitstekend overschilderbaar met water gedragen verfsystemen. Wij adviseren vooraf een ververdraagzaamheidstest uit te voeren. Indien er wordt overgeschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij, voor een optimaal resultaat, de VK Tack 2040 en de aangrenzende delen binnen enkele dagen na applicatie eerst licht op te schuren met Scotch-Brite en daarna direct te overschilderen.

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor continu waterbelasting.

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden. Altijd vooraf een hechtingstest uitvoeren.

Niet geschikt voor dilatatievoegen.

BESCHIKBAARHEID

Artikelnummer	Kleur	Inhoud
30200040	Wit	290 ml
30200042	Grijs	290 ml
30200044	Zwart	290 ml
30200046	Transparant	290 ml

DISCLAIMER

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product wanneer het product op de juiste manier wordt opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met onze aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse variabel, zodanig dat er geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit welke juridische relatie dan ook, kan worden afgeleid uit dit gegevensblad. De aanbevelingen of suggesties in dit gegevensblad worden gedaan zonder enige garantie met betrekking tot de resultaten. We raden u aan: test vóór gebruik de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het doel. Onze verantwoordelijkheid voor claims die voortkomen uit garantiebreuk, nalatigheid of anders is beperkt tot de aankoop prijs van het materiaal. Errex Lijmtechniek Nederland behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van dit product te wijzigen. De eigendomsrechten van derden partijen moeten in acht worden genomen.