

BESCHRIJVING

VK Tack 2060 is een hoogwaardige, professionele en universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm, op basis van hybride technologie, welke door luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber.

TOEPASSINGEN

- Universele afdichtingskit, constructie- en/of montagelijm, voor vrijwel alle ondergronden en bouwmaterialen.
- Bouw- en beglazingskit, voor kozijnen, ramen, puien, serres, gevels en meer.
- Schimmelwerende voegafdichting in natte cellen, sanitaire-en gekoelde ruimten.
- Dichten, lijmen en monteren, waar voedingsmiddelen opgeslagen en/of verwerkt worden.
- Constructie- en/of montagelijm voor plinten, latten, strips, lijsten, platen, panelen, tegels, stenen, EPDM-folie, lateislabben en meer.
- Spiegellijm voor het vlek vrij en krachtig verlijmen/monteren van spiegels.
- Natuursteenkit/-lijm voor marmer, graniet, hardsteen, beton en overige open materialen.
- Constructiekit voor brug-en slabvoegen, tussen betondelen, zoals in vloeren en galerijen.
- Afdichten van RVS-douchedrainen, afvoerputjes en hemelwaterafvoersystemen.
- Metaalafdichtingskit/-lijm voor dak-, gevel-, carrosserie-, trailer-, scheeps-, container-en luchtkanalenbouw.
- Structurele verlijming in vibrerende constructies, zoals in de gevel-, transport-, machine-en apparatenbouw.
- Reparatielijmkit voor het herstel van MSP/hybride voegen en loszittende bouwdelen.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam permanent elastisch, maximale bewegingscapaciteit 25%.
- Uitstekende verwerkings- en hechtingseigenschappen op vele- en zelfs vochtige ondergronden, zonder primer.
- Veelzijdig binnen en buiten, met 1 product praktisch alles lijmen, dichten en monteren.
- Snelle doorharding en krachtopbouw, hoge mechanische weerstand en eindsterkte.
- Vlekt en/of bloed niet op poreuze materialen, zoals natuursteen, beton en onbehandeld hout, geeft geen randzonevervuiling.
- Isocynaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.
- Zeer emissiearm, gecertificeerd conform EMICODE EC1 PLUS.
- Geschikt i.c.m. voedingsmiddelen, gecertificeerd conform ISEGA FOOD APPROVAL.
- Overschilderbaar met watergedragen- en synthetische verfsystemen.
- Goed kleurvast, UV-, weer-, water-, vocht-, verouderings- en schimmelbestendig.
- Perfect schuur- en slijpbaar, na volledige uitharding.
- Neutraal, reukloos, kleef-, blaas- en krimpvrij vochtuithardend Hybride Systeem.
- Niet corrosief voor metalen.
- Verdraagzaam in direct contact met zilvercoating spiegels en PVB-folie gelaagd-glas.
- Absorbeert subliem mechanische- en akoestische trillingen en vibraties.

CERTIFICERING



ISEGA FOOD APPROVAL



EMICODE EC1 PLUS



SKZ geprüft

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwerkingstemperatuur van +5°C tot +40°C. Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn.

Ondergronden goed ontvetten. VK Tack 2060 hecht perfect op de meeste ondergronden zonder primer. Sterk poreuze (zuigende/open) ondergronden voorbehandelen. Wij adviseren vooraf een hechtingstest uit te voeren.

Bij toepassing als lijm, materiaal verticaal (ventilerend) aanbrengen, in rillen op onderlinge afstand tussen min. 10 cm en max. 20cm. Niet aanbrengen in dotten! Het is raadzaam om dubbelzijdig kleefband te gebruiken ter ondersteuning van de lijmverbinding tijdens het uithardingsproces en het verkrijgen van de juiste lijmdikte.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE UITGEHARDE LIJM

Eigenschap	Waarde	Eenheid	Norm
Basis	HYBRIDE	-	-
Standvermogen	<2	mm	ISO7390
Dichtheid	1,48	g/ml	-
Huidvormingstijd	10	min	23°/C55%RV
Doorharding na 24 uur	2-3	mm	23°/C55%RV
Krimp	nihil	-	-
Toelaatbare vervorming	25	%	-
Temperatuursbestendigheid na volledige uitharding	-40/+100	°C	-

Mechanische eigenschappen bij 2mm film	Waarde	Eenheid	Norm
Shore-A hardheid	60		DIN53505
Modulus 100%	1,60	MPa	DIN53504
Treksterkte	2,70	MPa	DIN53504
Afschuifsterkte	2,5	MPa	ISO 4587
Rek bij breuk	300	%	DIN53504

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan bij een opslagtemperatuur van +5°C tot +25°C, tot maximaal 15 maanden na productiedatum houdbaar.

OVERSCHILDERBAARHEID

VK Tack 2060 is uitstekend te overschilderen met dispersieverven, echter synthetische-verfsystemen kunnen in droging vertragen. Indien er overschilderd wordt (niet noodzakelijk) adviseren wij, voor een optimaal eindresultaat, VK Tack 2060 en aangrenzende delen binnen enkele dagen na applicatie licht op te schuren met Scotch-Brite®, vervolgens goed ontvetten en daarna direct overschilderen. Wij adviseren vooraf een verfverdraagzaamheidstest uit te voeren.

BEPERKINGEN

Niet geschikt voor continu waterbelasting.

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden. Verkleuring kan evt. optreden in bepaalde omstandigheden, zoals door direct contact met chemicaliën, toepassing in donkere ruimten/plaatsen of weekmaker uittreding vanuit de ondergrond. Zorg voor voldoende luchtvochtigheid vanuit de directe omgeving. Wij adviseren vooraf hechting, materiaal-en verfverdraagzaamheid te testen.

Niet geschikt voor dilatatievoegen.

VEILIGHEID

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

BESCHIKBAARHEID

Artikelnummer	Kleur	Inhoud
30001030	Wit	290 ml
30001032	Grijs	290 ml
30001034	Zwart	290 ml

Andere kleuren en/of verpakking op aanvraag.

DISCLAIMER

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product wanneer het product op de juiste manier wordt opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met onze aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse variabel, zodanig dat er geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit welke juridische relatie dan ook, kan worden afgeleid uit dit gegevensblad. De aanbevelingen of suggesties in dit gegevensblad worden gedaan zonder enige garantie met betrekking tot de resultaten. We raden u aan: test vóór gebruik de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het doel. Onze verantwoordelijkheid voor claims die voortkomen uit garantiebreuk, nalatigheid of anders is beperkt tot de aankoop prijs van het materiaal. Errex Lijmtechniek Nederland behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van dit product te wijzigen. De eigendomsrechten van derden partijen moeten in acht worden genomen.
