

BESCHRIJVING

VK Tack 2290 MS RUITENKIT TÜV is een zeer hoogwaardige, sterk verlijmende ruitenkit op MS polymeerbasis.

Deze kit is speciaal ontwikkeld voor het snel en professioneel verlijmen van autoruiten.

Door de unieke samenstelling van de 2290 heeft het product een perfecte hechting op oude ruitenkit, glas en keramische randen, en dit zonder gebruik van een primer.

Een groot voordeel van VK Tack 2290 TÜV is dat het een zeer hoge aanvangsterkte heeft, wat vooral een positief effect heeft op het niet wegzakken van de ruit, zeker als deze verticaal geplaatst moet worden. De kit heeft daarnaast ook de positieve eigenschap dat hij een hoog stand vermogen heeft, dit betekent dat de kitrups niet omvalt tijdens de verwerking. VK Tack 2290 draagt na uitharding bij aan de stijfheid van de carrosserie. Het product geeft daardoor ook een zeer goede torsiestijfheid aan het voertuig.

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat men bij de montage van autoruiten met de 2290 helemaal geen bijproducten meer nodig heeft. De kans op het maken van fouten tijdens de montage wordt daarmee gereduceerd en de voorheen complexe montage van deze ruiten wordt met dit product wel zeer eenvoudig gemaakt. VK Tack 2290 MS RUITENKIT TÜV is bovendien vrij van oplosmiddelen en isocyanaten en het product bevat ook geen siliconen.

Door zijn unieke samenstelling is het product perfect UV- bestendig en daardoor uitermate geschikt voor toepassingen en applicaties waarbij de kitrand onderhevig is aan zonlicht.



EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed standvermogen, de kitrups valt niet om.
- Zeer hoge aanvangsterkte, de ruit zakt niet weg.
- Goede torsiestijfheid, draagt bij aan de stijfheid van de carrosserie.
- Uitstekende hechting op oude ruitenkit, glas en keramische randen, zonder gebruik van een primer.
- Eenvoudige werkwijze, zonder nevenproducten.
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen.
- Lang houdbaar na opening.
- Gemakkelijk van de handen te verwijderen.
- Goede UV-bestendigheid.

GEBRUIKSAANWIJZING

VK Tack 2290 is door zijn MS-polymeerbasis lang houdbaar na opening, hierdoor hoeven geopende kokers niet meer weggegooid te worden.

Het product is na montage ook zeer eenvoudig van de handen te verwijderen.

Door de handige verpakking in kokers van 290 ml is de 2290 zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik.

Ruiten die verlijmd worden met VK Tack 2290 kunnen gereinigd en vetvrij gemaakt worden met Wet Cleaning Wipes.

EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde	Eenheid	Norm
Basis	SMP	-	-
Uitharding methode	Vocht	-	-
Soortelijk gewicht	1,5	g/ml	-
Huidvormingstijd	15	min	20°/C50%RH
Open tijd	<15	min	20°/C50%RH
Uithardingssnelheid na 24 uur	3	mm	20°/C50%RH
Shore-A hardheid	57	-	DIN 53505
Volumeverandering	<3	%	DIN 52451
Groene sterkte	600 Pa	(Physica Rheometer MC100) (Max. Belasting per m ² niet uitgeharde lijm kan worden toegepast zonder uitzakken)	

Trekspanning (100%)	2,3	MPa	DIN 53504 / ISO 37
Trekspanning bij breuk	2,7	MPa	DIN 53504 / ISO 37
Rek bij breuk	180	%	DIN 53504 / ISO 37
Shear stress	2,1	MPa	DIN 53283 / ASTM D1002
Solvent percentage	0	%	-
Isocyaan percentage	0	%	-
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +90	°C	-
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +35	°C	-
UV- en weersbestendigheid	Goed	-	-
Kleur (standaard)	Zwart	-	-
Verpakking	290 ml patroon / 400 ml worst		

DISCLAIMER

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product wanneer het product op de juiste manier wordt opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met onze aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse variabel, zodanig dat er geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit welke juridische relatie dan ook, kan worden afgeleid uit dit gegevensblad. De aanbevelingen of suggesties in dit gegevensblad worden gedaan zonder enige garantie met betrekking tot de resultaten. We raden u aan: test vóór gebruik de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het doel. Onze verantwoordelijkheid voor claims die voortkomen uit garantiebreuk, nalatigheid of anders is beperkt tot de aankoop prijs van het materiaal. Errex Lijmtechniek Nederland behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van dit product te wijzigen. De eigendomsrechten van derden partijen moeten in acht worden genomen.