

BESCHRIJVING

VK Tack 7910 is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van polyisobuteen. Deze sealer blijft licht plakkerig, hard niet uit en heeft de kenmerkende eigenschap dat hij gedept kan worden met zichzelf binnen enkele minuten. De 7910 houdt vocht ook echt buiten en is zeer UV-bestendig. De VK Tack 7910 kan niet worden overgeschilderd. Te gebruiken met o.a. de volgende materialen: metaal, glas, GFK en hout. De 7910 moet tussen twee mechanische vastgeklemden ondergronden worden aangebracht. Verkrijgbaar in lichtgrijs, antraciet en zwart in zowel patronen van 310 ml als in worsten van 560 ml.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

In de caravan-, camper-, bus- en vrachtwagenbouw voor het:

- afdichten van overlappingsen, voegen, schroef- boutverbindingen, handgrepen, strips, beugels, bevestigingsmiddelen, paneelbekleding en luifelrails.
- afdichten van zonnedaksystemen, bedrijfsdeuren, ventilatiesystemen, ramen en wateraansluitingen.
- toepassen onder afdekstrips voor zowel de installatie van ramen en lichtbellen in caravan, wagen en containerbouw.
- gebruik tussen metaalplaat, glas, GFK, hout en andere materialen.
- afdichting van de rubber-glas verbinding in bussen, auto's en vrachtwagens.

TYPISCHE KENMERKEN

- Zeer lage vochtdampdoorlaatbaarheid (0,1 - 0,2 gram/dag/m²).
- Overtollig VK Tack 7910 kan na een paar minuten met zichzelf worden verwijderd.
- Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingseigenschappen.
- Kit moet tussen twee mechanisch geklemden ondergronden worden aangebracht.
- Goede hechting op diverse ondergronden zonder voorbehandeling.
- Lange houdbaarheid, tot twee jaar.
- Niet overschilderbaar.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde	Eenheid	Norm
Basis	polyisobuteen synthetische harsen vulstoffen en solventen		
Uiterlijk	deegachtig		
Kleur	Lichtgrijs	RAL 7035	
	Grijs	RAL 7037	
	Donkergrijs	RAL 7016	
	Zwart		
Viscositeit	40	Seconden	20 °C, debietmeter, 49ml, 2 bar, nozzle 4 mm
Uithardingsmethode	uitstoot van oplosmiddel		
Soortelijke massa bij 20°C	1,4	kg/liter	DIN 51757
Open tijd	3	uur	20°C/50%R.V.
Vaste stofgehalte	89	%	DIN 53216; 3 uur bij 120°C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C		
Temperatuurbestendigheid (uitgehard)	-30 °C tot +100 °C		
UV- en weerbestendigheid	uitstekend		

AANBEVOLEN ONDERGRONDEN

VK Tack 7910 hecht in het algemeen goed zonder voorbehandeling op schone, droge, stof- en vetvrije ondergronden van:

Aluminium	Roestvast staal	Gegalvaniseerd staal	Zink	Koper
Messing	Gepoedercoat metaal	Gelakte metalen	Glas	PVC
Polyester (GRP)	Geverfd en gelakt hout			

Zonder speciale voorbehandeling wordt geen hechting bereikt op ondergronden van:

Polyethyleen	Polypropyleen	Teflon		
--------------	---------------	--------	--	--

Voor niet vermelde ondergronden en bijkomende informatie gelieve Errex Lijmtechniek te raadplegen.

GEBRUIK

VK tack 7910 kan worden aangebracht met behulp van een handpistool of een persluchtpistool (2 -3 bar). In de groeven, naden, etc. spuiten en gladstrijken. Overtollig materiaal kan na enkele minuten met hetzelfde materiaal worden weggedept. Het materiaal kan worden gereinigd met terpentijn. De kit behoudt na de droogtijd enige kleefkracht van zichzelf, is reukvrij en tast geen verf aan.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

VK tack 7910 moet tussen +15 °C en +25 °C opgeslagen worden. De verpakkingen moeten beschermd worden tegen direct zonlicht en hitte. Indien koel en droog bewaard zijn de originele ongeopende verpakkingen ten minste twee jaar houdbaar.

DISCLAIMER

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product wanneer het product op de juiste manier wordt opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met onze aanbevelingen. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse variabel, zodanig dat er geen garantie kan worden gegeven met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit welke juridische relatie dan ook, kan worden afgeleid uit dit gegevensblad. De aanbevelingen of suggesties in dit gegevensblad worden gedaan zonder enige garantie met betrekking tot de resultaten. We raden u aan: test vóór gebruik de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing en het doel. Onze verantwoordelijkheid voor claims die voortkomen uit garantiebreuk, nalatigheid of anders is beperkt tot de aankoop prijs van het materiaal. Errex Lijmtechniek Nederland behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van dit product te wijzigen. De eigendomsrechten van derden partijen moeten in acht worden genomen.